

PRODUCT FEATURES
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Typical Physical Properties Fiziksel Özellikler		Typical Chemical Analysis Kimyasal Özellikler	
New Grain Hardness / Kullanım Öncesi Sertlik	35 – 45 HRC (340 – 460HV)	C	0,10 – 0,20 %
Hardness during use / Kullanım Esnasındaki Sertlik	40 – 50 HRC (390 – 530HV)	Mn	1,00 – 1,50 %
Grain shape / Tane yapısı	Round / Yuvarlak	Si	0,10 – 0,25 %
Melting point / Ergime noktası	ca. 1535 °C	S	Max. 0,35 %
Specific gravity / Özgül ağırlık	ca. 7 g/cm ³	P	Max. 0,35 %
Bulk density / Kütle Yoğunluğu*	ca. 4,0 – 4,6 g/cm ³	Fe	Remainder / Kalan
Microstructure / Mikro Yapı	Bainitic Beynitik		

* depending on grain size / tane boyutuna bağlı olarak.

AVAILABLE SIZES
ÜRÜN BOYUTLARI

Product Code Ürün Kodu	Average grain size Ortalama tane boyutu (mm)
S070	0,2 – 0,4
S110	0,3 – 0,6
S170	0,4 – 0,7
S230	0,6 – 0,9
S280	0,7 – 1,0
S330	0,9 – 1,2
S390	1,0 – 1,4
S460	1,2 – 1,7
S550	1,4 – 2,0
S660	1,7 – 2,2
S780	2,0 – 2,4
S930	2,0 – 2,8
* Other grain sizes can be produced if required. Gerektiğinde diğer tane boyutları da üretilebilir	

PACKAGING AMBALAJ	BLASTING SYSTEMS KUMLAMA SİSTEMLERİ	SPECIFICATION STANDARTLAR
25 kg bags on 1t pallets / 25 kg çuval 1 ton paletlerde	Pressure Blast Machines / Basıncılı Kumlama Makineleri	EN ISO 11124-4
25 kg bucket on 1t pallets / 25 Kg kova 1 ton paletlerde	Wheel blast machines (wear protection recommended) / Türbinli Kumlama Makineleri (aşınma koruması önerilir)	DIN 8201-2
1 ton loose in a big bag / 1 tonluk bigbag	Vacuum Blast Machines / Vakumlu Kumlama Makineleri	SAE J444